## Bundesanstalt für Straßenwesen

V4k - VIf 97 1H 15.16



Bundesanstalt für Straßenwesen • Postfach 100150 • D-51401 Bergisch Gladbach

## Prüfbericht Nr.: 97 1H 15.16

über die Verschleißfestigkeit und die Entwicklung der verkehrstechnischen Eigenschaften von Markierungsmaterialien unter den Prüfbedingungen der Rundlaufprüfanlage (RPA). Die Prüfung wurde vom 5. Juni - 10. Juli 1998 durchgeführt. Der Prüfbericht darf nur ungekürzt kopiert oder veröffentlicht werden.

1. Antrag

Antragsteller:

LKF Vejmarkering, Longelsevej 34, DK - 5900 Rudkoeping

Antragssache:

Prüfung der Verschleißfestigkeit und der Entwicklung der verkehrstechnischen Eigen-

schaften von Markierungsmaterialien unter den Prüfbedingungen der RPA

2. Untersuchte Systeme

Untergrund:

Asphaltdeckschicht mit feinstrukturierter Oberfläche

Materialart:

Heißplastikmasse

Materialbezeichnung:

Thermoplastik B 19

Applikation:

Die Applikation erfolgte bei der BASt durch das Prüfinstitut der DSGS

3. Applikationsdaten

Schichtdicke [µm]:

3000

Verarbeitungstemp. [°C]:

170

Nachstreumittel	Menge [g/m²]	Lieferant	Hersteller	Art	Bezeichnung		
Reflexkörper: 320		Potters Ballotini	Potters Ballotini	Gemisch 3 : 1	2559 G		
Griffigkeitsmittel:	Gemisch	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.		

## 4. Prüfbedingungen

Umlaufgeschwindigkeit:

60 km/h bzw. 10 km/h

Prüfreifen:

Michelin MXV 2

Anzahl der Prüfreifen:

4

Radlast:

3.000 N

Reifenluftdruck:

2,2 bar

Radsturz:

0

Anlenkwinkel:

abwechselnd ± 1°

Prüfraumtemperatur:

+5 bis +10 °C

Fahrzyklus:

3 Stunden Wässerung der Proben bei einer Umlaufgeschwindigkeit der Drehscheibe von 10 km/h, anschließend Überrollung der Proben mit der Umlaufgeschwindigkeit von 60 km/h bis zum Erreichen von 0,1 bzw. 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 1,4; 2,0; 3,0 und 4,0 Mio

Überrollungen mit jeweils stündlichem Drehrichtungswechsel

## 5. Ergebnisse

	Anzahl der Radüberrollungen [Mio]									
Eigenschaften	0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,0	1,4	2,0	3,0	4,0
Verschleißfestigkeit [%]	100	100	100	100	100	100	97	95	79	*)
Griffigkeit [SRT-Einheiten]	60	46	54	47	47	46	48	51	54	**)
Nachtsichtbarkeit [mcd/m²·lx]	276	170	210	249	157	173	204	206	193	**)
Tagessichtbarkeit [-]	0,7	0,71	0,67	0,64	0,62	0,63	0,63	0,65	0,68	**)

\*) nicht mehr gemessen; \*\*) nicht mehr meßbar

Projektleiter

(R. Seliger 

Oberregierungsrat

Für die Sachbearbeiter

Brüderstraße 53

51427 Bergisch Gladbach

R. Keppler) Techn. Ang. Postfach 10 01 50 51401 Bergisch Gladbach

Telefon: 0 22 04 / 43-0 Telefax: 0 22 04 / 43-673